

RIPORTO -- POLVERE OAW-PAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DEL GRANO DI WC	HV	2100
Durezza DEL LEGANTE	HRC	59 - 63
Granulometria	µm	20 - 106

Campo di impiego

Polvere universale con carburi di tungsteno per riporti di spessore sottile.

Tipo impianto: CANNELLO
OSSIACETILENICO

Applicazioni

Viti di trascinamento, mandrini d'estrusione, argani guidafilo, ugelli per sabbiatrici, palette lanciaterza di miscelatori per fonderia e refrattari, lastrine di stampi per refrattari e ceramiche, rulli di guida per acciaierie, boccole e viti per frantumazione di materie plastiche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 04/03/2019