

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



				Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC	40			
	(20°C)			3.2	350
Durezza	HRC	32		4	350
	(600°C)				

Campo di impiego

Superlega a base cobalto resistente alla fessurazione.

Applicazioni

Punzoni di calibratura cilindrici e sagomati, matrici per forgiatura, parti di stampi e lame troncabillette impiegate nelle lavorazioni a caldo dei metalli; filiere, sedi di valvole e guide per l'industria petrolchimica.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021