

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC  
(20°C)

40

Ø  
(mm)

L  
(mm)

3.2

350

4

450

5

450

EN 14700 :

E Fe1

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Ricarica di pezzi sottoposti a colpi in presenza di medie abrasioni e forti tensioni.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020