

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



1173CO

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB

350

Ø
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB

200

1.6

2.4

DIN 8555 :

MF 23-GF-200-CKZ

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O₂,
Miscela Argon-CO₂

Campo di impiego

Lega base Ni tipo Hastelloy C modificato per riporto di componenti soggetti a ossidazione a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 10/06/2016