

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



**AWS-ASME II C. SFA 5.28 :**  
ER80S-Ni3

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>620
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>540
Allungamento (5d)	%	>24
Resilienza KV	J (20°C)	280
Resilienza KV	J (-60°C)	50

**Ø**  
**(mm)**

**L**  
**(mm)**

1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Saldatura di acciai basso legati fino a 3,5%Ni per impiego a basse temperature (fino a -110°C).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/06/2021