

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE COBALTO



				Ø (mm)	L (mm)
Durezza	HRC	44			
	(20°C)			2.5	300
Durezza	HRC	32		3.2	350
	(600°C)			4	350
				5	450

Campo di impiego

Superlega a base di cobalto
lavorabile all'utensile.

Applicazioni

Valvolame per l'industria chimica e petrolchimica, punzoni per sbavatura cilindrici e sagomati, stampi, matrici, lame di cesoie, pinze per lingotti, aste e sedi di valvole, utensili da taglio, guidafile, anelli e battute di tenute meccaniche.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020