


SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO

				Ø (mm)	L (mm)
 1403CE	Resistenza	N/mm ²	570		
	Limite Elastico	N/mm ²	480	1.6	1000
AWS-ASME II C. SFA 5.28 : ER80S-Ni1	Allungamento (5d)	%	32	2	1000
	Resilienza KV	J (20°C)	150	2.4	1000
	Resilienza KV	J (-60°C)	60		

EN-ISO 636-A :

W 42 6 W3Ni1

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta bassolegata con 1% di nichel per impieghi a basse temperature.

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 21/06/2021