

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



AWS-ASME II C. SFA 5.28 :
ER80S-Ni2

EN-ISO 636-A :
W 2Ni2

Resistenza	N/mm ²	630
Limite Elastico	N/mm ²	530
Allungamento (5d)	%	26
Resilienza KV	J (20°C)	280
Resilienza KV	J (-60°C)	100

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Per giunzioni di qualità in costruzioni di serbatoi e tubazioni a basse temperature di esercizio.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/06/2021