

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Ghisa



**AWS-ASME II C. SFA 5.15 :**  
~ENiFe-CI

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>400
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>300
Allungamento (5d)	%	10
Durezza	HB (20°C)	200

Ø (mm)	L (mm)
2.5	350
3.2	350
4	350

**EN-ISO 1071 :**  
E C Ni Fe-1 3

*Rivestimento GRAFITICO*

**Campo di impiego**

Speciale per saldature difficili su ghisa grigia.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 18/03/2020