

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB 400 - 500

Ø
(mm) L
(mm)

Durezza DOPO
SALDATURA

HB 200 - 250

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

Campo di impiego

Ricarica ed unioni su acciai al 14%

Mn o difficilmente saldabili.

Applicazioni

Pompe di dragaggio, presse idrauliche, binari, mascelle per frantoi, parti per macchine movimento terra, cingoli per trattori.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 14/12/2018