

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE FERRO



DIN 8555 :
E3-UM-45-T

EN 14700 :
E ZFe3

WERKSTOFF n. :
1.2567

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Ricostruzione di lame e attrezzature per le lavorazioni a caldo dei metalli.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017

Durezza DOPO	HRC	40 - 45
SALDATURA	(20°C)	
Durezza DOPO	HRC	20 - 25
RICOTTURA	750-800°C	
Durezza DOPO TEMPRA	HRC	50
	1100°C/OLIO	

Ø	L
(mm)	(mm)
2.5	350
3.2	350
4	450