

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.10 :**  
ER 5754

**EN-ISO 18273 :**  
S Al 5754

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	200
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	80
Allungamento (5d)	%	20
Temperatura di fusione	°C	580 - 640

Ø (mm)	L (mm)
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
5	1000

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Barretta per la saldatura delle leghe di alluminio con Mg compreso tra 2,5 e 4,5%.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 01/03/2012