

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- GHISA



Durezza DOPO PWHT HB (20°C) 180 - 190

Ø
(mm)

L
(mm)

4 450

5 450

5.5 450

EN-ISO 1071 :

S C FeC-GF

Gas: Ossigeno-Acetilene

Campo di impiego

Barretta rivestita di disossidante per la saldobrasatura a caldo della ghisa.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/02/2020