

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC
(20°C)

38 - 42

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

450

DIN 8555 :

E3-UM-40-PT

EN 14700 :

E ZFe3

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Riporto su utensili e stampi per lavorazione a caldo con elevata resistenza ai colpi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020