

SALDATURA -- BARRETTA GTAW-OAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.10 :
ER 4018

EN-ISO 18273 :
S Al 4018

Resistenza	N/mm ²	240 - 320
Limite Elastico	N/mm ²	195 - 240
Allungamento (5d)	%	11 - 16
Temperatura di fusione	°C	557 - 612

Ø (mm)	L (mm)
1.2	1000
1.6	1000
2	1000
2.4	1000
3.2	1000
4	1000
5	1000

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Barretta per saldatura TIG trattabile termicamente

Disponibilità magazzino: materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 26/02/2025