

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- BASE COBALTO



171SB

AWS-ASME II C. SFA 5.13 :
ECoCr-C

Durezza

HRC
(20°C)

53 - 57

Durezza

HRC
(600°C)

42 - 45

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5

300

3.2

350

4

350

5

450

EN 14700 :
E Co3

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Elettrodo con anima in lega tipo Stellite grado 1 per riporti molto sollecitati.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 20/03/2020