

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



				\varnothing (mm)	L (mm)
	Durezza	HRC	40 - 45		
		(20°C)		2.5	300
AWS-ASME II C. SFA 5.13 :	Durezza	HRC	30	3.2	350
ECoCr-A		(600°C)		4	350
				5	450

EN 14700 :

E Co2

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Lega tipo Stellite 6 per riporti su attrezzature lavoranti fino a 800-1100°C soggette a abrasione.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020