

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Cobalto



Durezza

HRC

32 - 38

Ø
(mm)

L
(mm)

(20°C)

3.2

350

Durezza

HB

250 - 300

4

350

(600°C)

AWS-ASME II C. SFA 5.13 :

ECoCr-E

EN 14700 :

E Co1

Rivestimento RUTILBASICO

Campo di impiego

Stellite grado 21 per riporti resistenti all'usura metallo su metallo ad elevata temperatura.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 05/05/2021