

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



178

Durezza DOPO
INCRUDIMENTO

HB 400 - 500

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5 350

3.2 350

4 450

5 450

AWS-ASME II C. SFA 5.13 :

EFeMnCr

Durezza DOPO
SALDATURA

HB 200 - 250

EN 14700 :

E Fe 9

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Ricarica ed unioni su acciai al 14% Mn o difficilmente saldabili.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020