

## SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



				$\varnothing$ (mm)	L (mm)
Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>720			
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	>450	2.5	300	
Allungamento (5d)	%	>30	3.2	350	
Resilienza KV	J (20°C)	>70	4	350	

### Campo di impiego

Saldatura di leghe al Ni-Cr-Mo resistenti alla corrosione ad alte temperature

### Applicazioni

Industria chimica, tubazioni, installazione di disinquinamento (desolfurizzazione dei gas).

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 03/08/2020