

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza DELLA  
MATRICE HRC 55 - 58  
Durezza DEI GRANI HV 1800 -  
2200

EN 14700 :  
E Fe20-60-G

*Rivestimento GRAFITICO*

$\varnothing$ (mm)	L (mm)
3.2	350
3.5	350
4	350
5	350
6	350

### Campo di impiego

Carburi di tungsteno per riporti altoresistenti all'usura.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 23/02/2022