

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza DOPO  
INCRUDIMENTO

HB 400 - 500

Ø  
(mm) L  
(mm)

Durezza DOPO  
SALDATURA

HB 200

3.2 350

4 450

5 450

**AWS-ASME II C. SFA 5.13 :**

~EFeMn-A

**EN 14700 :**

EFe9

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Ricarica su fusioni base ferro legate al 14% di manganese.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 22/12/2017