

RIPORTO -- Elettrodo SMAW -- Base Ferro



Durezza

HRC
(20°C)

56 - 60

Ø
(mm)

L
(mm)

3.2

350

Durezza

HB
(500°C)

300

4

450

EN 14700 :

E Fe6

Rivestimento RUTILE

Campo di impiego

Ricarica di parti soggette ad abrasione in ambienti secchi o umidi, anche a caldo.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020