

RIPORTO -- ELETTRODO SMAW -- BASE TUNGSTENO



Durezza DELLA  
MATRICE HRC 58  
Durezza DEI GRANI HV 2000

| $\varnothing$<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------------|-----------|
| 3.2                   | 350       |
| 3.5                   | 350       |
| 4                     | 350       |
| 5                     | 350       |
| 6                     | 350       |

**Campo di impiego**

Carburi di tungsteno per riporti  
altoresistenti all'usura.

**Applicazioni**

Frantumatori per impasti da fonderia, bordi di coclee, martelli di mulini, raschiatori di molazze, utensili per trivellazione, pale di mescolatori, eliche di trasporto, tazze di draghe.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020