

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



**AWS-ASME II C. SFA 5.11 :**  
ENiCrMo-7

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	730
Limite elastico	N/mm <sup>2</sup>	490
Allungamento (5d)	%	33
Resilienza KV	J (-196°C)	80

Ø (mm)	L (mm)
2.5	300
3.2	350
4	350

**EN-ISO 14172 :**  
E Ni6455

*Rivestimento BASICO*

**Campo di impiego**

Saldatura di leghe tipo HASTELLOY C 4 e simili.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 31/10/2017