

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- GHISA



Resistenza
Durezza

N/mm² >300
HB (20°C) 180

Ø
(mm)

L
(mm)

AWS-ASME II C. SFA 5.15 :
ENi-CI

0.3
2.5 350
3.2 350
4 350

EN-ISO 1071 :
E C Ni-CI 1

Rivestimento GRAFITICO

Campo di impiego

Saldatura a freddo e riporti su ghise in genere con deposito lavorabile e cordone elastico.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020