

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



EN-ISO 14343-A :
G Z 23 7 N L

Resistenza	N/mm ²	>710
Limite Elastico	N/mm ²	>520
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (-40°C)	>110
Resilienza KV	J (20°C)	>150

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela Argon-2%CO₂

Ø
(mm)

0.8
1
1.2

Campo di impiego

Filo in lega austeno-ferritica per la saldatura del "lean duplex".

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 05/08/2021