

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Dopo PWHT 840-870°C/2h

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 410

Resistenza	N/mm ²	>450
Limite Elastico	N/mm ²	>250
Allungamento (5d)	%	>15

Ø
(mm)

2.4
3.2

EN-ISO 14343-A :
S 13

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego

Unioni di acciai inossidabili ferritici e martensitici al 13 % di cromo.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016