

SALDATURA -- ELETTRODO SMAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



Resistenza	N/mm ²	520
Limite Elastico	N/mm ²	410
Allungamento (5d)	%	25
Resilienza KV	J (0°C)	45

Ø (mm)	L (mm)
1.6	300
2	300
2.5	300
3.2	450
4	450
5	450

Campo di impiego

Assemblaggi di lamiera in acciaio dolce.

Applicazioni

Saldatura di lamiera per carrozzerie, mobili metallici, carter, componenti meccanici in lamiera o profilati, cancellate, radiatori a gas, etc.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/09/2020