

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	>550		
Limite Elastico	N/mm ²	>350		0.8
Allungamento (5d)	%	>30		1
				1.2
				1.6

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :

~ER 309 LMo

EN-ISO 14343-A :

G 23 12 2 L

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela
Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Saldatura eterogenea tra acciaio al carbonio e acciaio inossidabile tipo AISI
316L.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 27/08/2021