

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



Resistenza	N/mm ²	>520
Limite Elastico	N/mm ²	>320
Allungamento (5d)	%	>30

Ø
(mm)

2.4

3.2

AWS-ASME II C. SFA 5.9 :
ER 309L

EN-ISO 14343-A :
S 23 12 L

Flusso: KOY 605, KOY 605F

Campo di impiego

Saldatura eterogenea tra acciai al carbonio o bassolegati e acciai inox tipo AISI 304-304L.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016