

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE NICHEL



| | | | |
|------------------------------|----|-----|------------|
| Durezza DOPO INCRUDIMENTO | HB | 470 | Ø (mm) |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 230 | 2.4 3.2 |

Flusso: KOY 603

Campo di impiego

Ricariche su attrezzature lavoranti sia in condizioni criogeniche che a caldo fino a 1100°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020