

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4031

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza	N/mm ²	590
Limite Elastico	N/mm ²	440
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO PWHT	HB	160 - 175
Durezza DOPO	HB	550

Flusso: KOY 605, KOY 611

Ø
(mm)

2.4
3.2

Campo di impiego

Massima resistenza all'attrito volvente sotto forti carichi.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/02/2022