

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4115

Dopo PWHT 760°C/2h

Resistenza	N/mm ²	700
Limite Elastico	N/mm ²	500
Allungamento (5d)	%	15
Durezza DOPO PWHT	HB	200
Durezza DOPO	HB	440

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riperti tenaci e resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020