

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE FERRO



Dopo PWHT 760°C/2h

WERKSTOFF n. :

1.4115

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	700		1.2
Limite Elastico	N/mm ²	500		1.6
Allungamento (5d)	%	15		
Durezza DOPO PWHT	HB	200		
Durezza DOPO	HB	440		
SALDATURA				

Gas: Miscela Argon-2%O₂, Miscela Argon-2%CO₂

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura metallo su metallo a temperature di lavoro di 500-600°C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 21/04/2022