

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



WERKSTOFF n. :
1.4115

Dopo PWHT 760°C/2h

| | | |
|-------------------|-------------------|-----|
| Resistenza | N/mm ² | 700 |
| Limite Elastico | N/mm ² | 500 |
| Allungamento (5d) | % | 15 |
| Durezza DOPO PWHT | HB | 200 |
| Durezza DOPO | HB | 440 |

Ø
(mm)

2.4
3.2

Flusso: KOY 605, KOY 611

Campo di impiego

Riparti tenaci e resistenti all'usura metallo su metallo, anche ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 16/04/2020