

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- ACCIAIO INOX ALTOLEGATO



*Dopo PWHT 760-790°C/2h*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.9 :**  
ER 430

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>450	2.4
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>300	3.2
Allungamento (5d)	%	>20	4

**EN-ISO 14343-A :**  
G 17

Durezza DOPO PWHT	HB	150	
Durezza DOPO SALDATURA	HB	240	

*Flusso: KOY 605, KOY 605F*

**Campo di impiego**

Unioni su acciai ferritico-martensitici al 17%Cr e serie AISI 400 resistenti a corrosione ed usura.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 13/06/2016