

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



a 700°C

			Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	820	1.2
Limite Elastico	N/mm ²	720	1.6
Durezza AL CUORE	HB	250	
Durezza IN SUPERFICIE	HB	500	

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Riporti resistenti all'usura per compressione ad elevate temperature (1100°C).

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021