

RIPORTO -- FILO PIENO GMAW -- BASE NICHEL



| | | | |
|------------------------------|----|-----|-----------------|
| Durezza DOPO INCRUDIMENTO | HB | 360 | Ø (mm) |
| Durezza DOPO SALDATURA | HB | 215 | 1 1.2 1.6 |
| Gas: Argon Puro | | | |

Campo di impiego

Riporti su attrezzature soggette ad usura da schiacciamento ad elevate temperature.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 02/11/2021