

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- NICHEL E SUE LEGHE



AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
ENiCu-7

Resistenza	N/mm ²	>480
Limite elastico	N/mm ²	>260
Allungamento (5d)	%	>30
Resilienza KV	J (20°C)	>70

Ø
(mm)

L
(mm)

2.5	300
3.2	350
4	350

EN-ISO 14172 :
E Ni4060

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura del Monel 400 e suo assemblaggio con leghe di Cu,Ni,acciaio
bassolegato o inox.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/03/2020