

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO AL CARBONIO



283B

AWS-ASME II C. SFA 5.36 :
E70T5-C1M21A4-CS1-H4

Resistenza	N/mm ²	500 - 640
Limite Elastico	N/mm ²	>420
Allungamento (5d)	%	>22
Resilienza KV	J (-40°C)	>47

Ø
(mm)

1.2
1.6
2.4

EN-ISO 17632-A :
T 42 4 B C M21 1 H5

Gas: Miscela Argon-CO₂, CO₂

Campo di impiego

Basico per saldature tenaci su acciai al carbonio con resilienza minima di 47J fino a -40°C.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 15/06/2021