

SALDATURA -- Elettrodo SMAW -- Nichel e sue leghe



AWS-ASME II C. SFA 5.11 :
E Ni-1

| | | |
|-------------------|-------------------|------|
| Resistenza | N/mm ² | >420 |
| Limite elastico | N/mm ² | >280 |
| Allungamento (5d) | % | >28 |
| Resilienza KV | J (20°C) | >160 |

Ø
(mm)

L
(mm)

| | |
|-----|-----|
| 2.5 | 350 |
| 3.2 | 350 |
| 4 | 350 |

EN-ISO 14172 :
E Ni2061

Rivestimento BASICO

Campo di impiego

Saldatura del Ni puro e del Ni con acciaio al C. Ricariche su acciaio al C.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 18/12/2019