

SALDATURA -- FILO ANIMATO FCAW -- ACCIAIO BASSOLEGATO



*Dopo PWHT 660-700°C/1h*

Ø  
(mm)

**AWS-ASME II C. SFA 5.29 :**  
E80T5-B2

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	>510
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	>355
Allungamento (5d)	%	>20
Resilienza KV	J (20°C)	>47

1.2  
1.6

**EN-ISO 17634-A :**  
T CrMo1 B M 3 H5

Gas: Miscela Argon-CO2

**Campo di impiego**

Filo animato bassolegato 1% Cr - 0,5% Mo per acciai resistenti a 550°C.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 17/06/2021