

RIPORTO -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- BASE FERRO



				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	860		
Limite Elastico	N/mm ²	580		2.4
Allungamento (5d)	%	37		2.8
Durezza DOPO INCRUDIMENTO	HRC	50 - 55		3.2
Durezza DOPO SALDATURA	HB	200		4

Flusso: KOY 611

Campo di impiego

Riporti tenaci autoindurenti su acciai al carbonio e al manganese.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 19/07/2016