

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE FERRO



Durezza DEL GRANO DI	HV	1800 -	Ø (mm)
WC		2200	
Durezza DEL LEGANTE	HRC	54 - 66	1.6
			2.4

EN 14700 :

T Fe20

Gas: Miscela Argon-CO2

Campo di impiego

Filo tubolare ad elevato contenuto di carburi di tungsteno.

Disponibilità magazzino: materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 10/06/2016