

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



EN-ISO 18273 :
S Al 1080A

				Ø (mm)
Resistenza	N/mm ²	80		
Limite Elastico	N/mm ²	40		0.8
Allungamento (5d)	%	30		1
Temperatura di fusione	°C	660		1.2
				1.6

Gas: Argon Puro

Campo di impiego

Depositi resistenti agli acidi, con elevata conducibilità elettrica e termica.

Disponibilità magazzino: materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012