

RIPORTO -- FILO ANIMATO FCAW -- BASE NICHEL



Durezza DEL GRANO DI	HV	1900 -
WC		2300
Durezza DEL LEGANTE	HRC	54 - 56

Ø  
(mm)  
1.6  
2.4

**EN 14700 :**

T Ni20

Gas: Argon Puro, Miscela Argon-2%O2

**Campo di impiego**

Filo tubolare con vergella base nichel ad elevato contenuto di carburi di tungsteno.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 16/05/2022