

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.10 :**  
ER 4043

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	180	Ø
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	150	(mm)
Allungamento (5d)	%	17	0.8
Temperatura di fusione	°C	573 - 625	1
			1.2

**EN-ISO 18273 :**  
S Al 4043

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo universale per la saldatura dell'alluminio.

**Disponibilità magazzino:** materiale NON a STOCK

Revisione 0.0 - 30/08/2012