

SALDATURA -- FILO ARCO SOMMERSO SAW -- RAME E SUE LEGHE



**332UP**

**AWS-ASME II C. SFA 5.7 :**

ERCuSn-A

**EN-ISO 24373 :**

S Cu 5180A

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	280
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	160
Allungamento (5d)	%	22
Durezza	HB	80
Temperatura di fusione	°C	910 - 1040

Ø  
(mm)

2.4

3.2

*Flusso: KOY 602*

**Campo di impiego**

Filo universale per riporti e giunzioni su leghe di rame con Sn compreso tra il 2% e il 7%.

**Disponibilità magazzino:** materiale su richiesta

Revisione 0.0 - 13/06/2016