

SALDATURA -- FILO PIENO GMAW -- ALLUMINIO E SUE LEGHE



**AWS-ASME II C. SFA 5.10 :**  
ER 4043

Resistenza	N/mm <sup>2</sup>	180
Limite Elastico	N/mm <sup>2</sup>	150
Allungamento (5d)	%	17
Temperatura di fusione	°C	573 - 625

Ø  
(mm)  
0.8  
1  
1.2  
1.6

**EN-ISO 18273 :**  
S Al 4043

Gas: Argon Puro

**Campo di impiego**

Filo universale per la saldatura dell'alluminio e la riparazione di difetti di fusione.

**Disponibilità magazzino:** materiale a STOCK

Revisione 0.0 - 19/04/2022